SƠN CÔNG NGHIỆP

BETTERCOAT ® 102

Sơn phủ Alkyd Enamel 102

Thành phần cơ bản Là sơn phủ khô bằng không khí trên cơ bản nhựa alkyd mạch dài.

Sử dụng Sơn sử dụng như lớp trung gian giữa lớp lót và lớp phủ mặt.
Thích hợp cho bề mặt kim loại và gỗ.

Đặc điểm: Dễ sử dụng.
Tạo độ bám dính hoàn hảo giữa các lớp
Giúp bề mặt lớp phủ mịn màng hơn.
Màng sơn bền nhờ sự lưu hoá hoàn toàn

Màu

Sẽ có bề mặt bóng sau khi sơn.
Màu trắng, các màu khác sẽ được đáp ứng theo yêu cầu

Số liệu kỹ thuật Dạng đóng gói: 5 kg, 20kg (Cả bì)
Tỉ trọng riêng: 1,1 - 1,2 tùy theo màu.
Thời gian bảo quản: 12 tháng.

(Do môi trường và ảnh hưởng không khí hiện tượng sơn bị tạo màng khi chưa sử dụng là bình thường, không ảnh hưởng chất lượng sơn)

Điểm cháy: 38°C

Số liệu ứng dụng Phương pháp sơn: sử dụng súng phun, cọ sơn hoặc con lăn.
Dung môi : Alkyd Thinner TP1100
Tỉ lệ pha loãng: sẵn sàng để dùng. Nếu cần không quá 20% trọng lượng
Độ phủ : 8~10m^2/l/lớp
Độ dày màng sơn khô: 35µm/lớp
Thời gian khô: Khô sơ : 1 giờ ở 30°C
Khô cứng: 4 giờ ở 30°C
Thời gian sơn lớp kế tiếp: tối thiểu 8 giờ

Kỹ thuật sơn Chuẩn bị bề mặt: Bề mặt phải được rửa sạch dầu mỡ và tạp chất trước khi sơn. Xả nhám để có bề mặt phẳng mịn nếu cần.

Lớp lót : 1 lớp Betterprimer ®101
Lớp phủ ,1 hoặc 2 lớp Bettercoat ®102

Bảo quản Không để gần nguồn nhiệt , tia lửa , ngọn lửa .