

Thông số kỹ thuật

BETTERCOAT® 402

Sơn Polyurethane Enamel -Phủ 402

Thành phần cơ bản	Trên cơ bản nhựa Aliphatic Polyurethane, Polyisocynate , phụ gia và dung môi.
Sử dụng	Sơn bề mặt cho các phương tiện xe cộ. Thích hợp sơn bề mặt, nhựa ABS, HIPS... kim loại cho xe tải, máy kéo, các loại phương tiện xe cộ công nghiệp
Đặc điểm	Dễ sử dụng Khả năng bám dính tốt . Khả năng chịu thời tiết tốt, không ngả vàng . Nhanh khô, bề mặt láng và độ bóng cao. Màu sắc : Trong suốt hoặc màu theo yêu cầu.
Số liệu kỹ thuật	Dạng đóng gói : 5 kgs/bộ và 20 kgs/bộ . Thành phần :Hai Tỷ lệ pha trộn: 4: 1 theo trọng lượng Độ nhớt (28 °C) : khoảng 70 KU Thời gian sống của hỗn hợp (30 °C) : 4 giờ Tỷ trọng riêng : khoảng 1.10 Hàm lượng rắn : khoảng 50% Điểm cháy : 35 °C
Dụng cụ thi công	Sử dụng cọ lăn, súng phun Dung môi PU : 10~20% Thời hạn sử dụng : 12 tháng Độ phủ : 9~10 m²/kg/lớp Độ dày màng sơn khô : 20~30 μm/lớp Thời gian khô 20 phút ở 30 °C Khô hoàn toàn : 8 giờ ở 30 °C Thời gian sơn lớp kế tiếp : Tối thiểu 6giờ . Tối đa 14 tháng ở 30 °C
Kỹ thuật sơn	Chuẩn bị cho lớp lót, bề mặt phải được rửa sạch và khô. Để nơi mát , khô ráo và thoáng gió.
Bảo quản	Không để gần nguồn nhiệt , tia lửa , ngọn lửa .
Lưu ý khi sử dụng	Phải sử dụng hệ thống thông gió.Tránh tiếp xúc với da thường xuyên, phải sử dụng thiết bị bảo hộ lao động .Nếu sơn tiếp xúc với vùng mắt , phải lập tức rửa dưới vòi nước trong vòng 20 phút , sau đó bôi thuốc đặc trị .Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng