

Thông số kỹ thuật

BETTERCOAT® SL 704-SS

Vữa Epoxy SL 704-SS

Thành phần cơ bản	Là hệ sơn không dung môi, thân thiện môi trường. Hai thành phần trên cơ bản nhựa Epoxy lưu hóa với polyamide.		
Sử dụng	Bettecoat SL 704-SS là một hợp chất keo Epoxy hai thành phần bao gồm các hạt cát thạch anh được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng khai khoáng và khai thác đá khác nhau. Nó phục vụ như một lớp lót lưng và gia cố giữa các bộ phận của máy (hay còn gọi là keo đổ nón côn) như một bộ giảm xóc khi chịu tác động của tải trọng va đập.		
Đặc điểm	Khả năng bám dính và chống ăn mòn tốt . Khả năng chịu đựng môi trường hóa chất , nước và nước biển cao Kháng ẩm tốt , đặc biệt độ va đập cao Màu xám nhạt		
Số liệu kỹ thuật	Dạng đóng gói : 5 kgs/bộ và 20 kgs/bộ . Thành phần : Hai Độ nhớt (28 °C) : khoảng 140KU Tỷ lệ pha trộn : 160 phần sơn : 40 phần chất cứng theo trọng lượng . Thời gian sống của hỗn hợp (28 °C) : 30 phút Tỷ trọng riêng : khoảng 1.50 Hàm lượng rắn : khoảng 100% Điểm cháy : 24 °C		
Dụng cụ thi công	Sử dụng bay thép Dung môi : Không sử dụng Thời hạn sử dụng : 12 tháng Độ phủ : 4 m²/kg/lớp Độ dày màng sơn khô : 200 μm/lớp Thời gian khô : Khô sờ : 5 giờ ở 28 °C Khô hoàn toàn : 24 giờ ở 28 °C Thời gian sơn lớp kế tiếp : Tối thiểu 24giờ . Tối đa 01 tháng ở 28 °C		
Kỹ thuật sơn	Chuẩn bị cho lớp lót,, bề mặt phải được rửa sạch và khô. Để nơi mát , khô ráo và thoáng gió.		
Bảo quản	Không để gần nguồn nhiệt , tia lửa , ngọn lửa .		
Lưu ý khi sử dụng	Phải sử dụng hệ thống thông gió.Tránh tiếp xúc với da thường xuyên , phải sử dụng thiết bị bảo hộ lao động .Nếu sơn tiếp xúc với vùng mắt , phải lập tức rửa dưới vòi nước trong vòng 20 phút , sau đó bôi thuốc đặc trị .Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng		
Tiêu chuẩn kiểm tra	Cường độ nén	80.00N/mm²	ASTM C579
	Cường độ căng ra	25.00N/mm²	ASTM C367
	Độ thấm nước	Kém hơn 1.0mm	JIS K5400
	Kháng va đập	1/4’’ x 500g x 30 cm	JIS K5400
	Độ cứng	2H	JIS K5400
	Độ bám dính (cắt ô vuông)	100/100	JIS K5400