

Thông số kỹ thuật

BETTERPRIMER® 101

Sơn lót chống rỉ 101

Thành phần cơ bản	Là sơn khô không khí trên cơ bản nhựa alkyd, được hỗ trợ thêm oxit đỏ như là chất chống rỉ sét.
Sử dụng	Là sơn lót bảo vệ kim loại, chống rỉ và chống ăn mòn.
Đặc điểm	Khô nhanh Độ bám dính, chống rỉ sét cao Tạo độ kết dính hảo hạng cho lớp sơn kế Chịu được môi trường hoá học và cơ học
Màu	Sẽ có màu nâu đỏ hoặc màu xám ghi sau khi hoàn thiện.
Số liệu kỹ thuật	Dạng đóng gói : 5kg, 25kg (cả bì) . Thành phần : một Tỉ trọng riêng : 1,2 -1,3 Độ nhớt (28°) : khoảng 65 KU Thời gian bảo quản: 12 tháng. Điểm cháy : 38°C (Do môi trường và ảnh hưởng không khí hiện tượng sơn bị tạo màng khi chưa sử dụng là bình thường, không ảnh hưởng chất lượng)
Số liệu ứng dụng	Phương pháp sơn: sử dụng súng phun hoặc cọ sơn. Dung môi : Alkyd Thinner TP1100 Tỉ lệ pha loãng : 30%~50% Độ phủ : 12m²/l/lớp Độ dày màng sơn : 30µm/lớp Thời gian khô : Khô sờ: 1 giờ Khô hoàn toàn: 3 giờ Thời gian sơn lớp kế tiếp, tối thiểu 8 giờ Tối đa 14 tháng ở 30 °C
Kỹ thuật sơn	Chuẩn bị bề mặt, Bề mặt phải được rửa sạch dầu mỡ và tạp chất trước khi sơn. Để có bề mặt phẳng mịn nên xả nhám nếu cần. Nếu sơn lên lớp sơn cũ, phải chà sạch những tạp chất còn sót lại Lớp lót : 1 lớp Betterprimer® 101 Lớp phủ ,1 hoặc 2 lớp Bettercoat® 102
Bảo quản	Không để gần nguồn nhiệt , tia lửa , ngọn lửa .