SƠN CÔNG NGHIỆP

BETTERPRIMER ® 201

Sơn Acrylic Enamel -Lót 201

Sử dụng

Là sơn lót chống rỉ và chống ăn mòn tuyệt vời cho bề mặt kim loại.

Đặc điểm

Khả năng bám dính tốt .
Khả năng chịu thời tiết tốt.
Nhanh khô.
Màu sắc : đỏ nâu, xám.

Số liệu kỹ thuật

Dạng đóng gói : 5 kgs , 20 kgs .
Thành phần :Một
Độ nhớt (28 °C) : khoảng 70 KU
Thời gian sống của hỗn hợp (30 °C) : 4 giờ
Tỷ trọng riêng : khoảng 1.30
Hàm lượng rắn : khoảng 50%
Điểm cháy : 35 °C

Dụng cụ thi công

Sử dụng cọ lăn, súng phun
Dung môi 2200: 10~30%
Thời hạn sử dụng : 12 tháng
Độ phủ : 9~10 m^2/kg/lớp
Độ dày màng sơn khô : 20~30 μm/lớp
Thời gian khô : Khô sờ : 10 phút ở 30 °C
Khô hoàn toàn : 8 giờ ở 30 °C
Thời gian sơn lớp kế tiếp : Tối thiểu 6 giờ . Tối đa 14 tháng ở 28 °C

Kỹ thuật sơn

Chuẩn bị cho lớp lót, bề mặt phải được rửa sạch và khô.
Để nơi mát , khô ráo và thoáng gió.

Bảo quản

Không để gần nguồn nhiệt , tia lửa , ngọn lửa .

Lưu ý khi sử dụng

Phải sử dụng hệ thống thông gió.Tránh tiếp xúc với da thường xuyên, phải sử dụng thiết bị bảo hộ lao động .Nếu sơn tiếp xúc với vùng mắt , phải lập tức rửa dưới vòi nước trong vòng 20 phút , sau đó bôi thuốc đặc trị .Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng